

Textil-Belagskleber INSein Tex

Anwendungsbereiche

- Dispersionsklebstoff für Böden im Innenbereich.
- Zum Verkleben von
 - Textilbelägen mit textilem Rücken
 - Textilbelägen mit Juterücken
 - Textilbelägen mit Latexschaumrücken oder Latexstrich
 - Textilbelägen mit PU-Schaumrücken
 - Textilbelägen mit synthetischem Zweitrücken
- Nadelvliesbelägen
- gewebten Textilbelägen
- Dämmunterlagen.
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- Geeignet für die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529.
- Geeignet für Nassschamponier- und Sprühextraktionsreinigung (nach 7 Tagen).

Produkteigenschaften

- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weiß emissionsarm (RAL UZ 113).
- Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode D 1.
- Geruchsarm.
- Gutes Anzugsvermögen.
- Hohe Klebekraft.
- Harte Klebstoffriefe.

Lieferform

- 14-kg-Kunststoffeimer

Geeignete Untergründe

- Saugfähige mineralische Böden.
- Mineralische Spachtelmassen.
- Dämmunterlagen.

Untergrundvorbehandlung

- Es gelten die Anforderungen der DIN 18 365.
- Der Untergrund muss verlegereif, sauber, trocken, rissfrei, fest, tragfähig und eben sein. Er muss frei von Anstrichen und sonstigen haftungsstörenden Rückständen sein. Er darf nicht absanden.
- Untergrund falls erforderlich anschleifen, gründlich mit einem leistungsstarken Industriestaubsauger absaugen und mit den geeigneten Produkten grundieren und spachteln.



KLEIN GMBH HEIMTEX & FARBEN

Gewerbeallee 2
45478 Mülheim an der Ruhr

Email: info@klein-bodenbelaege.de
Web: www.klein-bodenbelaege.de

Telefon: 0208 / 94 11 08 0
Fax: 0208 / 94 11 08 11

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Acrylat-Dispersion harzmodifiziert, mineralische Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel
Komponenten	1-komponentig
Konsistenz	pastös
Farbe	weiß
Lagerfähigkeit	mind. 9 Monate; trocken, frostfrei, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch	ca. 300 bis 500 g/m ²
Raum- und Untergrundtemperatur	+ 15 °C bis + 25 °C
Auftragsart	einseitig auf den verlegereifen Untergrund, Spachtelzahnung A 2, B 1 oder B 2 nach TKB (siehe Abbildung), je nach Belagsrücken
Einlegezeit	0 bis 15 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes
Belastbar nach*	ca. 24 Stunden
Endklebekraft nach*	ca. 72 Stunden

* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.



Spachtelzahnung A 2



Spachtelzahnung B 1



Spachtelzahnung B 2

Verarbeitung von INSein Tex

- Textil-Belagskleber INSein Tex vor Gebrauch gut umrühren und mit einer geeigneten Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Innerhalb der Einlegezeit von 15 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes den Belag einlegen und anreiben oder anwalzen. Nach ca. 20 bis 30 Minuten sind die Beläge - insbesondere starre Beläge - ein zweites Mal anzuwälzen.
- Beim Einlegen ist auf eine vollflächige Benetzung der Belagsrückseite mit Klebstoff zu achten.
- Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verunreinigte Beläge sofort mit Wasser oder Teppichreiniger reinigen.
- Die speziellen Verlegeanleitungen der jeweiligen Belagshersteller sind auf jeden Fall genau zu beachten.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Produkt enthält:

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on,
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann aller-
gische Reaktionen hervorrufen.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Während der Verarbeitung und Trock-

nung für gründliche Belüftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen während
der Verarbeitung des Produktes vermei-
den. Bei Berührung mit den Augen oder
der Haut sofort gründlich mit Wasser
abspülen. Falls die Augenreizung nicht
in wenigen Minuten abklingt, Augenarzt

aufsuchen.

Informationen für Allergiker unter Tele-
fon-Nr. 0208 / 94 11 08 0

*Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt
entnommen werden.*

Entsorgung von Produktresten

Produkt/Materialreste nicht in die Kana-
lisation, Gewässer oder Erdreich gelan-
gen lassen. Ausgehärtete Materialreste
können als Baustellen- bzw. Gewerbe-
abfall entsorgt werden. Nicht ausgehär-

tete Materialreste mit und ohne Verpa-
ckung sind unter der EAK-Abfallschlüs-
sel-Nr. 080410 unter Berücksichtigung
der lokalen Entsorgungsvorschriften zu
entsorgen.

Entsorgung von entleerten Verkaufsverpackungen

Nur restentleerte Gebinde zum Recyc-
ling geben.

Die Fa. Klein beteiligt sich an einem flä-
chendeckenden Entsorgungssystem für
restentleerte Verkaufsverpackungen.

DSD - Duales System Deutschland (Ver-
tragsnummer 1357509) ist unser Ent-
sorgungspartner. Restlos entleerte
Verkaufsverpackungen können entspre-

chend dem aufgedruckten Symbol auf
der Verpackung über DSD entsorgt wer-
den.

Weitere Informationen zur Entsorgung
können Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen.



Telefonischer Beratungsservice
für anwendungstechnische Fragen:

0208 / 94 11 08 0

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, technische Beratung einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Technisches Merkblatt INSein Tex, Ausgabe Juli 2017. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe können Sie immer aktuell anfordern unter info@klein-bodenbelaege.de



KLEIN GMBH HEIMTEX & FARBEN

Gewerbeallee 2

45478 Mülheim an der Ruhr

Email: info@klein-bodenbelaege.de

Web: www.klein-bodenbelaege.de

Telefon: 0208 / 94 11 08 0

Fax: 0208 / 94 11 08 11